



Walzwerke Einsal GmbH
Altenaer Straße 85
58769 Nachrodt

Tel.: +49 (0)23 52 332 - 0
info@einsal.com
www.einsal.com

1.2003

75Cr1

AISI

1075 + Cr

Typical Applications

Low alloy tool steel

Chemical properties

C	Si	Mn	P	S	Cr
0,70-0,80	0,25-0,50	0,60-0,80	max. 0,030	max. 0,030	0,30-0,40

Property	Value
AISI	1075 + Cr
Common Designations	
Analysis Note	acc. to SEL
Density [kg/dm³]	7,85
Typical Heat Treatment	soft annealed
Category	Automotive Tooling steels Mechanical engineering

Wichtiger Hinweis:

Alle Angaben dienen lediglich der allgemeinen Beschreibung. Die Angaben -insbesondere zu Eigenschaften, Spezifikationen und aufgeführte Anwendungszwecke sind keine zugesicherten Eigenschaften. Es kommt immer auf den speziellen Einzelfall an. Die Inhalte dieses Dokuments werden nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Vereinbarung Vertragsbestandteil. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.