



Walzwerke Einsal GmbH
Altenaer Straße 85
58769 Nachrodt

Tel.: +49 (0)23 52 332 - 0
info@einsal.com
www.einsal.com

1.5530

20MnB5

Typical Applications

Boron-alloyed heat-treatable steel for mechanical and plant engineering

Chemical properties

C	Si	Mn	P	S	Cu	W
0,17-0,23	max. 0,40	1,10-1,40	max. 0,025	max. 0,035	max 0,40	0,0008-0,005 0

Property	Value
Common Designations	Precidur HLB 20
Analysis Note	acc. to EN ISO 683-2
Density [kg/dm ³]	7,85
Category	Chemical industry Energy technology

Wichtiger Hinweis:

Alle Angaben dienen lediglich der allgemeinen Beschreibung. Die Angaben -insbesondere zu Eigenschaften, Spezifikationen und aufgeführte Anwendungszwecke sind keine zugesicherten Eigenschaften. Es kommt immer auf den speziellen Einzelfall an. Die Inhalte dieses Dokuments werden nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Vereinbarung Vertragsbestandteil. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.