



Walzwerke Einsal GmbH
Altenaer Straße 85
58769 Nachrodt

Tel.: +49 (0)23 52 332 - 0
info@einsal.com
www.einsal.com

1.4404

X2CrNiMo17-12-2

AISI

316L

UNS

S31603

Typische Anwendungsbereiche

Korrosionsbeständiger austenitischer Stahl für die Chemieindustrie, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Bauindustrie, den Anlagenbau, die Energietechnik, die Medizintechnik und Pharmazie

Chemische Eigenschaften

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	N
max. 0,030	max. 1,00	max. 2,00	max. 0,045	max. 0,030	16,5-18,5	10,0-13,0	2,00-2,50	max. 0,10

Eigenschaft	Wert
AISI	316L
UNS	S31603
Handelsübliche Bezeichnungen	BS 316S11; AFNOR Z3CND17-12-02; JIS SUS316L; SS 2348; UNE F.3533
Analyse Hinweis	gem. EN 10088-3
Dichte [kg/dm ³]	8,00
Elektrischer Widerstand bei 20°C [Ohm*mm ² /m]	0,75
Wärmeleitfähigkeit bei 20°C [W/m*K]	15,0
Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient [10 ⁻⁶ * K ⁻¹]	20-100 °C: 16,0 / 20-400 °C: 17,5 / 20-500 °C: 18,0
Typische Wärmebehandlung	lösungsgeglüht
Typische Härte [HBW]	max. 215
Typische Zugfestigkeit [MPa]	500-700
Kategorie	Automobiltechnik Luft- und Raumfahrt Chemische Industrie Rüstungsindustrie Medizintechnik Wasserstoffanwendungen

Wichtiger Hinweis:

Alle Angaben dienen lediglich der allgemeinen Beschreibung. Die Angaben -insbesondere zu Eigenschaften, Spezifikationen und aufgeführte Anwendungszwecke sind keine zugesicherten Eigenschaften. Es kommt immer auf den speziellen Einzelfall an. Die Inhalte dieses Dokuments werden nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Vereinbarung Vertragsbestandteil. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.