

Walzwerke Einsal GmbH Altenaer Straße 85 58769 Nachrodt

Tel.: +49 (0)23 52 332 - 0 info@einsal.com www.einsal.com

## 1.5530

20MnB5

## Typische Anwendungsbereiche

Borlegierter Vergütungsstahl für Maschinen- und Anlagenbau

## Chemische Eigenschaften

С	Si	Mn	Р	S	Cu	W
0,17-0,23	max. 0,40	1,10-1,40	max. 0,025	max. 0,035	max 0,40	0,0008-0,005
						0

Figonophoft	Wert		
Eigenschaft  Landeleibliche Bereichenungen	Precidur HI B 20		
Handelsübliche Bezeichnungen	. 1001001. 1122 20		
Analyse Hinweis	gem. EN ISO 683-2		
Dichte [kg/dm³]	7,85		
Kategorie	Chemische Industrie		
	Energietechnik		

## Wichtiger Hinweis: