



Walzwerke Einsal GmbH  
Altenaer Straße 85  
58769 Nachrodt

Tel.: +49 (0)23 52 332 - 0  
info@einsal.com  
www.einsal.com

# 1.5530

20MnB5

## Typische Anwendungsbereiche

Borlegierter Vergütungsstahl für  
Maschinen- und Anlagenbau

## Chemische Eigenschaften

Cu	Mn	C	Si	S	P	W
max 0,40	1,10-1,40	0,17-0,23	max. 0,40	max. 0,035	max. 0,025	0,0008-0,005 0

Eigenschaft	Wert
Handelsübliche Bezeichnungen	Precidur HLB 20
Analyse Hinweis	gem. EN ISO 683-2
Dichte [kg/dm <sup>3</sup> ]	7,85
Kategorie	Chemische Industrie Energietechnik

## Wichtiger Hinweis:

Alle Angaben dienen lediglich der allgemeinen Beschreibung. Die Angaben -insbesondere zu Eigenschaften, Spezifikationen und aufgeführte Anwendungszwecke sind keine zugesicherten Eigenschaften. Es kommt immer auf den speziellen Einzelfall an. Die Inhalte dieses Dokuments werden nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Vereinbarung Vertragsbestandteil. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.